



СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ» (КОД CPR20 + CPI56)

ТОЛЩИНА РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЗАЛИВКИ

Размеры планируемой заливки из чистой смолы (искл.наполнители)	Рекомендуемая толщина заливки при темп. 18-20°C	Рекомендуемая толщина заливки при темп. 23-26°C
10x10см	3 cm	2,5 cm
20x20см	2,5 cm	2,0 cm
10x50см	2,0 cm	1,5 cm
20x50см	2,0 cm	1,5 cm
50x100см	1,5 cm	1,4 cm
100x100см	1,5 cm	1,3 cm
100x120см	1,5 cm	1,3 cm
80x100см	1,5 cm	1,3 cm
80x150см	1,4 cm	1,2 cm
100x150см	1,5 cm	1,3 cm
120x150см	1,4 cm	1,2 cm
80x200см	1,2 cm	1,0 cm
100x200см	1,2 cm	1,0 cm